

# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN

### 产品

Zytel® 尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能，优异的耐磨损和耐化学品性能。另外，Zytel® 尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。Zytel® 尼龙树脂，包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel® 尼龙树脂良好的热稳定性通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用，杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收（基体树脂-31 kJ/g）。废弃处理需遵守当地法规。

Zytel® 尼龙树脂通常应用于要求严苛的汽车、家具、家用电器、运动器材和建筑行业。

Zytel® 151L NC010是一种未增强 尼龙612

总说明	数值	单位	测试标准
树脂鉴别	PA612	-	ISO 1043
产品标识码	>PA612<	-	ISO 11469
流变性能	干态/调节后	单位	测试标准
粘数	95 <sup>(1)</sup> / *	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307, 1157, 1628
模塑收缩率, 平行	1.3 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.4 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 平行	1.1 / *	%	-
模塑收缩率, 垂直	1.1 / *	%	-
1: sulphuric acid 96%			
机械性能	干态/调节后	单位	测试标准
拉伸模量	2400 / 1700	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	62 / 54	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	4.5 / 18	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	17 / >50	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	2100 / 1440	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度			ISO 179/1eU
+23°C	N / N	kJ/m <sup>2</sup>	
-30°C	N / 40	kJ/m <sup>2</sup>	
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
+23°C	3.5 / 4	kJ/m <sup>2</sup>	
-30°C	3.5 / 3	kJ/m <sup>2</sup>	
悬臂梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度	4 / 4.5	kJ/m <sup>2</sup>	
悬臂梁缺口冲击强度	4.5 / 3	kJ/m <sup>2</sup>	
洛氏硬度, Rockwell	114 / -	-	ISO 2039-2
热性能	干态/调节后	单位	测试标准
熔融温度, 10°C/min	218 / *	°C	ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度, 10°C/min	65 / 50	°C	ISO 11357-1/-2
热变形温度			ISO 75-1/-2
1.80 MPa	62 / *	°C	
0.45 MPa	135 / *	°C	
维卡软化温度, 50°C/h 50N	181 / *	°C	ISO 306
线膨胀系数, 平行	110 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线膨胀系数			ISO 11359-1/-2
垂直	120 / *	E-6/K	
线性热膨胀系数	90 / *	E-6/K	
线性热膨胀系数	180 / *	E-6/K	
线性热膨胀系数	90 / *	E-6/K	
线性热膨胀系数	160 / *	E-6/K	
熔体	0.18	W/(m K)	-

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

North America

Tel: +1 302 999-4592

Toll-Free (USA): 800 441-0575

Asia Pacific

Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa

Tel: +41 22 717 51 11



# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN

熔体的比热	2750	J/(kg K)	-
相对温度指数, 电气性能			UL 746B
相对温度指数, 电气性能	105 / *	°C	
相对温度指数, 电气	105 / *	°C	
相对温度指数, 电气性能	105	°C	
相对温度指数, 冲击性能			UL 746B
相对温度指数, 冲击性能	65	°C	
相对温度指数, 冲击	65 / *	°C	
相对温度指数, 冲击性能	65	°C	
相对温度指数, 强度			UL 746B
相对温度指数, 强度	65	°C	
相对温度指数, 强度	65 / *	°C	
相对温度指数, 强度	65	°C	
<b>燃烧性能</b>	<b>干态/调节后</b>	<b>单位</b>	<b>测试标准</b>
1.5mm名义厚度时的燃烧性	V-2 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL注册	yes / *	-	UL 94
厚度为h时的燃烧性	V-2 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.85 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL注册	yes / *	-	UL 94
燃烧性 - 氧指数	27 / *	%	ISO 4589-1/-2
阻燃性	V-2 / *	-	IEC 60695-11-10
FMVSS Class	DNI	-	ISO 3795 (FMVSS 302)
<b>电性能</b>	<b>干态/调节后</b>	<b>单位</b>	<b>测试标准</b>
相对介电常数.			IEC 60250
100Hz	3.6 / 5.1	-	
1MHz	3.2 / 4	-	
介质损耗因子			IEC 60250
100Hz	135 / 700	E-4	
1MHz	160 / 400	E-4	
体积电阻率	1E13 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	* / 1E12	Ohm	IEC 60093
介电强度	30 / 30	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / -	-	IEC 60112
介电强度, 短期	21.9 / 21.2	kV/mm	IEC 60243-1
<b>其它性能</b>	<b>干态/调节后</b>	<b>单位</b>	<b>测试标准</b>
吸湿性, 2mm	1.3 / *	%	类似ISO 62
吸水性, 2mm	3 / *	%	类似ISO 62
密度	1060 / -	kg/m³	ISO 1183
熔体密度	900	kg/m³	-
<b>机械性能(薄膜)</b>	<b>干态/调节后</b>	<b>单位</b>	<b>测试标准</b>
屈服应变, parallel	4.5 / *	%	ISO 527-3
<b>VDA性能</b>	<b>数值</b>	<b>单位</b>	<b>测试标准</b>
有机化合物的排放	3.1	□ gC/g	VDA 277
气味测试	4.5	class	VDA 270
<b>注塑</b>	<b>数值</b>	<b>单位</b>	<b>测试标准</b>
建议干燥	是	-	-
干燥温度	80	°C	-
干燥时间, 除湿干燥机	2 - 4	h	-
加工前水分含量	≤ 0.15	%	-
最优熔体温度	250	°C	-
注塑 熔体温度	230	°C	-
注塑 熔体温度	290	°C	-
最优模具温度	70	°C	-
模具温度	50	°C	-
模具温度	90	°C	-

修订: 2016-08-22

Page: 2 of 8

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

North America

Tel: +1 302 999-4592

Toll-Free (USA): 800 441-0575

Asia Pacific

Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa

Tel: +41 22 717 51 11



Copyright 2014 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN

薄膜挤出成型	数值	单位	测试标准
干燥温度	75 - 80	°C	-
干燥时间, 除湿干燥机	3 - 4	h	-
加工前水分含量	≤ 0.06	%	-
最优熔体温度	240	°C	-
熔体温度范围	235 - 250	°C	-

### 典型数据

加工方法	• 注塑		
供货形式	• 粒料		
添加剂	• 润滑剂	• 脱模助剂	
地区供应	• 北美	• 亚太	• 中东/非洲
	• 欧洲	• 中南美洲	• Global

### 成型

#### 其他挤出成型

##### Melt Viscosity

@235°C, 1000s-1 = 70 Pa.s




# DuPont™ Zytel® 151L NC010


## NYLON RESIN

图表

粘度 - 剪切速度



剪切应力 - 剪切速度



修订: 2016-08-22

Page: 4 of 8

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

North America

Tel: +1 302 999-4592

Toll-Free (USA): 800 441-0575

Asia Pacific

Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa

Tel: +41 22 717 51 11


Copyright 2014 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.




# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN

动态剪切模量 - 温度 (干)



动态E - 模量 - 温度 (干)



修订：2016-08-22

Page: 5 of 8

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

North America

Tel: +1 302 999-4592

Toll-Free (USA): 800 441-0575

Asia Pacific

Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa

Tel: +41 22 717 51 11




Copyright 2014 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN

应力 - 应变. (干)



修订：2016-08-22

Page: 6 of 8

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

### North America

Tel: +1 302 999-4592

Toll-Free (USA): 800 441-0575

### Asia Pacific

Tel: +81 3 5521 8600

### Europe/Middle East/Africa

Tel: +41 22 717 51 11


Copyright 2014 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.



# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN


正割模量 - 应变. (干)



# DuPont™ Zytel® 151L NC010

## NYLON RESIN

拉伸模量 - 温度 (湿)



联系杜邦以获得材料安全物性数据表、一般指南和/或其他关于排风、处理、清洗、干燥等的相关信息。除非特别指定，ISO机械性能测试样条厚度为4mm英寸 (Hytrel® 2mm英寸)，IEC电性能测试样品厚度为2mm英寸，所有的ASTM性能测试样条厚度为3.2mm英寸，测试温度为23°C。

这里阐明的信息是免费提供的，基于杜邦认为可靠的技术数据且，在材料性能的通常范围内。仅供具有专业技能的人使用，由其自行判断和承担风险。

这些数据不可以用作以建立技术说明规范，或者作为设计依据单独使用；我们提供处理预警信息是基于我们理解使用者会自行判断其特殊的使用条件不会对其产生健康或者安全危害。

由于产品使用和废弃的条件超出了本公司的控制范围，本公司对于本信息的使用不做任何保证，不论明示或暗示，亦不承担任何责任。

对于任何材料，制定规范前必须在终端使用条件下进行评估。

这里的任何信息不能作为使用专利或者侵犯专利权的许可。

**警告：**不要用于涉及永久植入人体的医疗应用。

如果需要其他医疗方面的应用，请联系杜邦销售代表并阅读医疗应用警告H-50103-4。

Copyright© 2016杜邦公司版权所有杜邦椭圆形商标，DuPont™, The miracles of science™ and 以及所有标有® 或™ 的产品是杜邦公司或其分支机构关联公司的商标或者注册商标。

