

性能	测试条件	测试方法	单位	尼龙66/非增强	
				标准	
				CM3001-N	
				>PA66<	
				絶乾	2.5%吸水
<b>物理特性</b>					
吸水率	在23℃水中, 24小时	ISO62	%	1.2	-
吸水率	在23℃水中, 饱和	ISO62	%	8	-
密度	23℃	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	1140	-
<b>机械性能</b>					
拉伸强度	-40℃	ISO527-1,2	MPa	115	110
拉伸强度	23℃	ISO527-1,2	MPa	80	50
拉伸强度	80℃	ISO527-1,2	MPa	40	40
拉伸伸长率(降伏)	23℃	ISO527-1,2	%	1.5	-
拉伸伸长率(破坏)	23℃	ISO527-1,2	%	25	50
弯曲强度	-40℃	ISO178	MPa	140	125
弯曲强度	23℃	ISO178	MPa	115	65
弯曲强度	80℃	ISO178	MPa	65	40
弯曲模量(GPa)	-40℃	ISO178	GPa	4.3	4.1
弯曲模量(GPa)	23℃	ISO178	GPa	2.8	1.4
弯曲模量(GPa)	80℃	ISO178	GPa	0.9	0.5
压缩降伏强度	23℃	ISO604	MPa	90	-
摩擦系数(无润滑油)	VS.钢	铃木式	-	0.15~0.2	-
剪断强度	23℃	ASTM D732	MPa	80	75
洛氏硬度	23℃	ISO2039-2	R级	119	100
洛氏硬度	80℃	ISO2039-2	R级	97	-
Taber磨耗量		ISO9352	mg/1000回	8	-
简支梁冲击强度(有缺口)	-40℃	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	2.5	-
简支梁冲击强度(有缺口)	23℃	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	4	23.5
简支梁冲击强度(无缺口)	-40℃	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	破断せず	-
简支梁冲击强度(无缺口)	23℃	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	破断せず	-
<b>热性能</b>					
熔点		DSC法	℃	265	-
比热		-	J/g·℃	2.1	-
热传导率		-	W/m·℃	0.32	-
线膨胀系数		ISO11359-2	×10 <sup>-5</sup> /℃	9~10	-
热变形温度 低负荷	0.45MPa	ISO75-1,2	℃	220	-
燃烧性		UL94	ランク/mmt	V-2(1/64")	V-2(1/64")
<b>电性能</b>					
体积电阻率		IEC60093	Ω·m	10 <sup>12</sup> ~10 <sup>13</sup>	10 <sup>10</sup> ~10 <sup>11</sup>
耐电压(绝缘破坏强度)		IEC60243-1	MV/m	18	-
介电常数	23℃、60%RH、50Hz	IEC 60250	-	4	7.5
介电常数	23℃、60%RH、1KHz	IEC 60250	-	3.9	6.5
介电常数	23℃、60%RH、1MHz	IEC 60250	-	3.3	3.8
介电损耗因数	23℃、60%RH、50Hz	IEC 60250	-	0.03	0.06
介电损耗因数	23℃、60%RH、1KHz	IEC 60250	-	0.03	0.06
介电损耗因数	23℃、60%RH、1MHz	IEC 60250	-	0.02	0.07
耐导电径迹(CTI)		UL-746B	-	600	-
耐电弧性	钨电极	UL-746A	sec.	130	-
<b>成形性能</b>					
成形收缩率(流动方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	1.5~2.2	-
成形收缩率(垂直方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%		-
成形收缩率(流动方向)	80×80×1mmt	东丽方法	%	0.8~1.5	

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。